



Características y Beneficios

- Manufacturado con tecnología de punta, utilizando Pino Radiata importado de Nueva Zelanda.
- Planta certificada en ISO 9001 e ISO 14001
- MDF con superficie tersa, estructura homogénea, de color claro con excelente estabilidad mecánica
- Maximiza el ciclo de vida de la maquinaria y equipo por su suavidad al corte.
- Disponible para el mercado mexicano con resina E1 cumpliendo con la normatividad internacional.

Usos y Aplicaciones

GlobalPanels SuperLite MDF (GP SL MDF) es un panel comúnmente utilizado en aplicaciones que demandan calidad consistente en caras, cantos y superficie, el color claro lo hace un sustituto ideal de tableros que son sometidos a procesos secundarios para poder pintarlos o laquearlos.

GP SL MDF ES UNA SOLUCIÓN PARA:

- La Industria del Mueble y la Construcción
- Laminación y enchapado
- Molduras
- Decoración y recubrimiento de muros
- Entre otros muchos más

Medidas Comerciales

- Dimensión disponible 1.22 x 2.44 m
- Otras medidas sobre pedido especial con tiempos y condiciones diferentes
- Disponible en espesores de 9 a 18mm

GlobalPanels se enorgullece en presentar en México su línea de MDF SL, producto desarrollado y manufacturado bajo los más altos estándares de calidad apegados a la protección del medio ambiente, con equipo y tecnología de punta, sus propiedades físico-mecánicas, maquinabilidad y disponibilidad lo hacen una buena alternativa de suministro en el mercado mexicano.

SuperLite MDF

Grosor (mm)	Densidad (kg/m ³)		Densidad (Superficie) (kg/m ³)		Densidad (Centro) (kg/m ³)		Resistencia Interna (N/mm ²)		Módulo de Ruptura (N/mm ²)	
	Media	Mínima	Media	Mínima	Media	Mínima	Medio	Mínimo	Medio	Mínimo
9 12	580 570	550 540	950	800	500 480	470 450	0.69 0.64	0.59 0.54	26.46 25.48	24.50 23.52
15 18 20 22	560 560 550 550	530 530 520 520			460 460 450 450	430 430 420 420	0.64	0.54	24.50 24.50 23.52 22.54	22.54 22.54 21.56 20.58
25 30	550 540	520 510			440 430	410 400	0.59	0.49	22.54 21.56	20.58 19.60
Grosor (mm)	Absorción de agua (%)	Retención de rosca (N)				Hinchamiento (%)		Blancura (ISO %)		
		Superficie		Lateral						
9 12	38 34	-	-	-	-	14.0 12.0	17.0 15.0	65±2	62	
15 18 20 22	32 29 29 29	390	300	200	150	9.0 8.0 8.0 8.0	12.0 11.0 11.0 10.0			
25 30	27 30					7.0	9.0			

Comercializado en México por:

GlobalPanels S.A. de C.V.

Av. Viveros de Atizapán 24 Piso 2, Col. Viveros de la Loma Tlalnepantla, Estado de México, C.P. 54080

Tels. 6273-6300, 6273-2086, 5362-5501

E-mail: info@globalpanels.net

www.globalpanels.net